

Hliněná barva

Lehmfarbe



Informace o výrobku
č. 2401.1/3/6
nové číslování 2402

✍ Všeobecně:

Hliněná barva je jednoduše zpracovatelný a výborně kryjící nátěr na zdi a stropy v interiéru. Přírodně bílá hlína vytváří příjemnou estetiku ušlechtilé hlíny.

Hliněná barva obsahuje rostlinný kasein (rostlinnou bílkovinu) a bílou hlínu jako pojidlo. Kombinace obou pojidel spojuje vysokou pevnost nátěru se sametově matným vzhledem.

✍ Použití:

V interiérech na hliněné omítky a všechny ostatní nosné omítky, zdrsňená vlákna, čisté papírové tapety, malířské plátno a beton. Omezeně lze použít i na staré disperzní nátěry po zkušebním nátěru s pozitivním výsledkem (viz. typy).

Nevhodné podklady jsou např. křehké barvy a vápenné nátěry, olejové barvy, latexové barvy, plasty, kov a podklady se zbytky lepidla na tapety, tak jako hladké, nesavé a trvale vlhké podklady. Pro celoplošně nezatmelené sádkartonové plochy a plochy z lisovaných vláknenných desek doporučujeme Kreidezeit Hliněnou nátěrovou omítku (produkt č.2110 – 2122). Pro vlhké místnosti doporučujeme Kreidezeit Bahenní vápennou barvu (produkt č.888).

✍ Vlastnosti:

- prášek pro zamíchání s vodou
- téměř bez zápachu
- antistatické
- velmi difusní
- lehce zpracovatelné a strukturovatelné
- výborná krycí síla, matné
- vícekrát přetíratelné
- bez konzervačních látek
- bez umělých pryskyřičných pojidel
- veganská

✍ Složení:

Bílá hlína, mramorová moučka, celulózová vlákna, rostlinný kasein, křemelina, soda, metylcelulóza

✍ Vhodné nástroje:

Dobré válečky se středním vlasem (polyamid) a štětka na barvení. Produkt se hodí ke zpracování postřikovým přístrojem bez přístupu vzduchu (min. 200 barů tlak v tryskách). Kvalitní štětce.

✍ Požadavky na podklad:

Podklad musí být savý, čistý, nosný, suchý, pevný, nemastný, bez obsahu pronikajících a barvicích látek.

✍ Přípravné práce:

- Nátěr vápenných omítek provádět nejdříve 4 týdny po jejich aplikaci.
- Pečlivě odstranit staré křehké a jiné křídující nátěry, uvolněné staré nátěry. Z podkladu pečlivě omýt zbytky starého tapetového lepidla.
- Pískové podklady pečlivě omést.
- Odstranit shluky pojidel a spečeniny na povrchu omítky.
- Odstranit zvětralé olejové zbytky na betonu.
- Odstranit uvolněnou omítku a uvolněné kousky zdiva a zapravit druhově stejným materiálem.
- Pronikající a barvicí látky v podkladu izolovat produktem Schellack isolierung č. 234
- Očistit minerální podklady napadené plísní a ošetřit 5% sodným roztokem (soda produkt č. 993)

✍ Michání barvy:

Prášek se vmíchá do uvedeného množství čisté, studené vody tak, aby v ní nebyly hrudky. K tomu použijeme silnou vrtačku s kvedlačkou a necháme minimálně 30 minut odstát, před započetím práce ještě jednou promícháme.

Na plochy vzájemně navazující používat barvu stejné šarže, popř. rozdílné šarže před použitím smíchat.

Číslo šarže se nachází na každém balení.

✍ Potřeba vody:

1 – 1,1 litr vody na kg prášku.

✍ Ředění:

V zásadě se produkt ředí vodou pro ten daný základ, na dobře zpracovatelnou konzistenci, tzn. že množství vody je možno dle potřeby zvýšit.

✍ Základ:

Všechny neošetřené, savé podklady musí být ošetřeny Kaseinovým základem (produkt č. 145). Na smíšených podkladech a sádkartonu musí být silně savá tmelená místa natřena 1x odděleně základem. Po zaschnutí natřít základem celou plochu.

✍ Zpracování:

Teplota pro zpracování min. 8°C.

Během zpracování příležitostně zamíchat. Rozmíchanou Hliněnou barvu je třeba zpracovat týž den. Během zpracování je Hliněná barva průsvitná, teprve po proschnutí dosáhne plné krycí síly.

1. Nanášení štětkou

Fasádní štětkou nanášet rovnoměrně, kruhovým pohybem.

2. Nanášení válečkem

Nejprve nanést sytý a rovnoměrně kruhovým pohybem, poté bez dalšího nanášení materiálu rozválet **jedním** směrem.

✍ Doba schnutí:

Přetíratelné po cca 8 hod, proschlé po cca 24 hod. při 20°C a při 65% vzdušné vlhkosti.



✍ Tónování:

Hliněnou barvu přírodně bílou je možno tónovat Kreidezeit zemními a minerálními pigmenty až do 10% (max. 100g pigmentu na 1kg barvy v prášku).

Díky přidání 10% titanové běloby je možno dosáhnout u barevného tónu RAL 9010 čistě bílé.

Pigmenty je nutno rozmíchat v daném množství vody tak, aby v ní nebyly hrudky, ještě před přidáním Vega hlinité barvy. Popř. pro dotónování rozmíchat v trošce vody a vmíchat do hotové barvy. Při tónování prosím dbejte pokynů universální tabulky barev „omítky a barvy na zed“

BAREVNÝ TÓN A	BAREVNÝ TÓN B	BAREVNÝ TÓN C
2 kg prášku 200 g pigmentu	2 kg prášku 70 g pigmentu	2 kg prášku 15 g pigmentu
7,5 kg prášku 750 g pigmentu	7,5 kg prášku 263 g pigmentu	7,5 kg prášku 56 g pigmentu
20 kg prášku 2 kg pigmentu	20 kg prášku 700 g pigment	20 kg prášku 150 g pigmentu

✍ Spotřeba:

Při natírání štětcem i rolování cca 125 g prášku na m² na hladkých podkladech (lisované sádro-vlákněné desky).

Přesnou spotřebu možno určit na místě.

✍ Skladování:

Uzavřené, skladováno v suchu trvanlivě min. 1 rok.

✍ Nakládání se zbytky:

Zbytky produktu nelít do kanalizace. Zbytky barev je možno kompostovat, popř. usušené přidat do domácího odpadu. Prázdné obaly dát do tříděného odpadu.

✍ Velikost balení:

přírodní bílá

Výrobek č. 2401.1 / nově 2402-2 2 kg / až cca 16 m²

Výrobek č. 2401.3 / nově 2402-7.5 7,5kg / až cca 60 m²

Výrobek č. 2401.6 / nově 2402-20 20 kg až cca 160 m²

Spotřeba se vztahuje na jeden nátěr.

Ceny dle platného ceníku.

✍ Ošetření nářadí:

Okamžitě po použití umýt vodou.

✍ OZNAČENÍ PODLE CHEMVOCFARB V

Maximální povolený obsah VOC: (kat. A/a) : 30 g/l (2010)

Výrobek obsahuje maximálně 1 g/l VOC ve stavu připraveném k použití.

✍ Výstražné symboly nebezpečnosti:

Odpadá, žádný stupeň nebezpečnosti

SIGNÁLNÍ SLOVO odpadá

POKYNY PRO BEZPEČNÉ ZACHÁZENÍ P501 Odstraňte obsah/obal ...

Také barvy z přírodních materiálů skladovat mimo dosah dětí.

Možnost případných alergií na přírodní látky.

✍ Upozornění:

Produkt se nehodí pro vyrovnávání hrubých nerovností na podkladu. Rostlinné kaseinové barvy vydávají při zpracování typický zápach, který v suchém prostředí časem zmizí. Pozor na alergie na přírodní látky. **Skladovat mimo dosah dětí.**

Popsané údaje byly zjištěny podle nejnovějšího stavu nám předložených zkušeností. Kvůli metodám zpracování a vlivům životního prostředí, jakož i různých povah podkladů musí být vyloučena závaznost pro všeobecnou právní platnost jednotlivých doporučení. Před použitím musí zpracovatel vyzkoušet výrobek, zda je vhodný na účel použití (zkušební nátěr).

Při novém vydání nebo změně výrobku ztrácí texty svou platnost. Nejnovější informace o produktu jsou k dispozici na internetu www.kreidezeit.cz nebo přímo u firmy Kreidezeit.

(Vydáno: 11.12.2023)